

MARINA BAY

Le contaminazioni urbane e le vernici tipiche dell'universo automobilistico incontrano la forza della ceramica per creare un prodotto unico, di forte appeal cosmopolita.

Urban contamination and typical automotive paints meet the strength of ceramics to create a unique product with a strong cosmopolitan appeal.





MARINA BAY BIANCO - MIXCOLOR



PETROLIO



40

Cod. TL45MB06
45x90 (18'x36") Nat.Ret.

DECORO LOGO



35

Cod. TL45MB0DP
45x90 (18'x36") Nat.Ret.

FIRMA



35

Cod. TL45MB0F
45x90 (18'x36") Nat.Ret.

DECORO L



35

Cod. TL45MB0SL
45x90 (18'x36") Nat.Ret.



40

Cod. TL22MB06
22,5x90 (9'x36") Nat.Ret.



35

Cod. TL22MB0DP
22,5x90 (9'x36") Nat.Ret.



35

Cod. TL22MB0F
22,5x90 (9'x36") Nat.Ret.

DECORO MOONLIGHT



70

Cod. TL45MB00ML
45x90 (18'x36") Nat.Ret.

DECORO LOGO



27

Cod. TL22MC50
22,5x22,5 (9'x9") Ret.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

Questi materiali sono lavorati internamente a mano ed imperfezioni di superficie e diffeze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.
These materials are hand made, impefection on the surface or slight differences in shade are peculioarity and guarantee of areal artistic production.

MIXCOLOR



40

Cod. TL45MB00
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

DECORO LOGO



35

Cod. TL45MB00DP
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

FIRMA



35

Cod. TL45MB00F
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

DECORO L



35

Cod. TL45MB00 SL
45x90 (18"x36") Nat.Ret.



40

Cod. TL22MB00
22,5x90 (9"x36") Nat.Ret.



35

Cod. TL22MB00DP
22,5x90 (9"x36") Nat.Ret.



35

Cod. TL22MB00F
22,5x90 (9"x36") Nat.Ret.

DECORO MOONLIGHT



70

Cod. TL45MB0ML
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

DECORO LOGO



27

Cod. TL22MC50
22,5x22,5 (9"x9") Ret.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

Questi materiali sono lavorati internamente a mano ed imperfezioni di superficie e diffeze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.
These materials are hand made, imepfection on the surface or slight differences in shade are peculioarity and guarantee of areal artistic production.

BIANCO



40

Cod. TL45MB05
45x90 (18'x36") Nat.Ret.

DECORO LOGO



35

Cod. TL45MB5DP
45x90 (18'x36") Nat.Ret.

FIRMA



35

Cod. TL45MB5F
45x90 (18'x36") Nat.Ret.

DECORO L



35

Cod. TL45MB5SL
45x90 (18'x36") Nat.Ret.



40

Cod. TL22MB05
22,5x90 (9'x36") Nat.Ret.



35

Cod. TL22MB5DP
22,5x90 (9'x36") Nat.Ret.



35

Cod. TL22MB5F
22,5x90 (9'x36") Nat.Ret.

DECORO MOONLIGHT



70

Cod. TL45MB06ML
45x90 (18'x36") Nat.Ret.

DECORO LOGO



27

Cod. TL22MC50
22,5x22,5 (9'x9") Ret.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

Questi materiali sono lavorati internamente a mano ed imperfezioni di superficie e diffeze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.
These materials are hand made, imefecion on the surface or slight differences in shade are peculioarity and guarantee of areal artistic production.

NERO



40

Cod. TL45MB08
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

DECORO LOGO



35

Cod. TL45MB8DP
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

FIRMA



35

Cod. TL45MB8F
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

DECORO L



35

Cod. TL45MB8SL
45x90 (18"x36") Nat.Ret.



40

Cod. TL22MB08
22,5x90 (9"x36") Nat.Ret.



35

Cod. TL22MB8DP
22,5x90 (9"x36") Nat.Ret.



35

Cod. TL22MB8F
22,5x90 (9"x36") Nat.Ret.

DECORO MOONLIGHT



70

Cod. TL45MB08ML
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

DECORO LOGO



27

Cod. TL22MC50
22,5x22,5 (9"x9") Ret.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

Questi materiali sono lavorati internamente a mano ed imperfezioni di superficie e diffeze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.
These materials are hand made, imepfection on the surface or slight differences in shade are peculioarity and guarantee of areal artistic production.



CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA


Gres fine porcellanato
Porcelain stoneware

EN 14411 ANNEX G B1a GL


COLOR BODY PORCELAIN RECTIFIED POLISHED WALL AND FLOOR

PACKING


formato size	pc / box	sq.mt / box	kg / box	box / plt	sq.mt / plt	kg / plt
22,5x90 (9"x36")	6	1,22	24,50	32	39,04	799
45x90 (18"x36")	3	1,22	24,50	32	39,04	799




45x90 (18"x36") Ret.







































22,5x90 (9"x36") Ret.



SHADE SPECTRUM



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		NORME NORMS NORM NORMES	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE REQUIRED BY THE NORMS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITTE PAR LES NORMES		VALORI VALUE WERT VALEUR
	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions	UNI EN ISO 10545-2	Larghezza e lunghezza $\pm 0,6\%$ max Spessore $\pm 0,5\%$ max Rettilineità spigoli $\pm 0,5\%$ max Ortogonalità $\pm 0,6\%$ max Planarità $\pm 0,5\%$ max		Conforme According - Gemäß - Conforme Solo per la 1 ^a scelta Only for the 1st choice Nur für die erste Wahl Seulement pour 1 ^{er} choix
	Assorbimento % Acqua Water Absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau %	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$		0,1%
	Resistenza alla flessione Breaking Strength Biegezugfestigkeit Resistance à la flexion	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²		≥ 37 N/mm ²
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare alterazioni sulla superficie No sample must show alterations to surface Die Muster dürfen keine sichtbaren Schäden aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface		Non gelivo Frost proof Frostschwer Non gelés
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalen Resistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-13	Prodotti di uso domestico Domestic cleaners	GB	GA
			Acidi e Basi Acids and bases	GLB	GLA
	Resistenza alle macchie Stain resistance Flächen beständigkeit Résistance aux tâches	UNI EN ISO 10545-14	1	5	5
	Dilatazione termica (da +20° C a +100° C) Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalen Resistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-8	$\leq 9 \times 10^{-4}$ °C ⁻¹		$8,5 \times 10^{-4}$ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechsel beständigkeit Resistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545-9	I campioni non devono presentare difetti visibili No samples must show visible defects Kein Exemplare soll sichtbare Schäden aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de défauts visibles		Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants
	Inalterabilità dei colori alla luce (raggi UV) Colour inalterability after exposure to UV rays Lichtechtheit der Färbung (UV Beständigkeit) Inalterabilité des couleurs à la lumière UV	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable colour change Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs		Nessuna alterazione No change in colour Keine Veränderung Aucune altération
	Coefficiente d'attrito medio (valore inteso per materiali non levigati) Average coefficient of friction Mittlerer Reibungswert Coefficient de frottement moyen	ASTM C1028 B.C.R.A. DIN 51130	Dry Wet	$\geq 0,60$ $\geq 0,60$	0,70 0,70 0,71 0,65
	Cessione Cd Pb Cession of Cadmium and Lead Auflösung von Cadmium und Blei Dissolution de Cadmium et Plomb	UNI EN ISO 10545-9	Cd	0,07 mg/dm ²	<0,006 mg/dm ²
			Pb	0,80 mg/dm ²	<0,037 mg/dm ²
	Attaccabile agli acidi e alcali, pulire solo con alcool e detergenti neutri Attacked with acid and alkali, only clean with alcohol and detergents Neutral		Articoli contenenti smalti a base oro		
	Variazione di stonizzazione Color/Stone variation guideline		VI LOW VII MODERATE VIII HIGH IX SUBSTANTIAL		
					
	Certificazione di sicurezza per la radioattività Certification of radioactive safety Certification de sécurité pour la radioactivité Sicherheitszertifikat für radioaktive strahlung				
	Marchio di qualità ecologica europea European ecologic quality label Marque de qualité écologique Europäische ökologische qualitätsmarke				
					
					

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	NORME NORMS NORM NORMES	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE REQUIRED BY THE NORMS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITTE PAR LES NORMES	VALORI GS VALUE GS WERT GS VALEUR GS		
 Dimensioni Size: Abmessungen Dimensions	UNI EN ISO 10545-2	Larghezza e lunghezza ±0,6% max Spessore ±0,5% max Rettilinearità spigoli ±0,5% max Ortogonalità ±0,6% max Planarità ±0,5% max	Conforme According - Gemäß - Conforme Solo per la 1 ^a scelta Only for the 1st choice Nur für die erste Wahl Seulement pour le 1 ^{er} choix		
 Assorbimento% Acqua Water Absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau %	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%		
 Resistenza alla flessione Breaking Strength Biegezugfestigkeit Resistance à la flexion	UNI EN ISO 10545-4	min. 35 N/mm ²	> 35 N/mm ²		
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare alterazioni sulla superficie No sample must show alteration to surface Die Muster dürfen weder Ritz- noch Schäden an der Oberfläche aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants		
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalen Resistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-13	Prodotti di uso domestico Domestic cleaners	GB	GA	
		Acidi e Basi Acids and Bases	GLB	GLA	
 Resistenza alle macchie Stain resistance Flacken bestaendigkeit Résistance au tâches	UNI EN ISO 10545-14	1	5	5	
 Dilatazione termica (da +20° Ca +100°C) Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalen Resistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁴ °C ⁻¹	≤ 7 x10 ⁻⁴ °C ⁻¹		
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechsel beständigkeit Resistance aux écarts de temperature	UNI EN ISO 10545-9	I campioni non devono presentare difetti visibili No samples must show visible defects Kein Exemplare soll sichtbare Schäden aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de défauts visibles	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants		
 Inalterabilità dei colori alla luce (raggiUV) Colour inalterability, after exposition to UV rays Lichtechtheit der färbung (UV-Beständigkeit) Inalterabilité des couleurs à la lumière UV	DIN 51094	Non devono presentarsi apprezzabili variazioni di colore No noticeable colour change Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs	Nessuna alterazione No change in colour Keine Veränderung Aucune altération		
 Coefficiente d'attrito medio (valore inteso per materiali non levigati) Average coefficient of friction Mittlerer reibungswert Coefficient de frottement moyen	ASTM C1028	Dry	≥/≧ 0,60	0,70	
	B.C.R.A.	Wet	≥/≧ 0,60	0,70	
	DIN51130	Dry	≥/≧ 0,60	0,71	
		Wet	≥/≧ 0,60	0,65	
				R9 R11	
 Cessione Cd Pb Cession of Cadmium and Lead Auflösung von Cadmium und Blei Dissolution de Cadmium et Plomb	UNI EN ISO 10545-9	Cd	0,07 mg/dm ²	<0,006 mg/dm ²	
		Pb	0,80 mg/dm ²	<0,037 mg/dm ²	
 Attaccabile agli acidi e alcali, pulire solo con alcool e detergenti neutri Attacked with acid and alkali, only clean with alcohol and detergents Neutral		Articoli contenenti smalti a base oro			
		Variazione di stonalizzazione Color/Shade variation guideline			
		V1 LOW	V2 MODERATE	V3 HIGH	V4 SUBSTANTIAL
					
	Certificazione di sicurezza per la radioattività Certication of radioactive safety Certification de sécurité pour la radioactivité Sicherheitszertifikat für radioaktive strahlung				
	Marchio di qualità ecologica europea European ecologic quality label Marque de qualité écologique Europäische oekologische qualitaetsmarke				
					
					

GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO

Caratteristiche merceologiche di processo

Piastrelle in Gres Fine Porcellanato, omogeneamente greificato a tutto spessore e composto da impasto chiaro finissimo di materie prime pregiate con aggiunta di feldspati e caolini, realizzate per pressatura, rifinite con smalti altamente selezionati e rese meccanicamente resistenti tramite un processo di sintetizzazione ad elevatissime temperature. Piastrelle ingelive, inassorbenti e resistenti agli attacchi chimici. Temperatura di cottura 1230° C.

Conformità alle norme

Il materiale è conforme ai requisiti previsti dalle norme internazionali UNI EN 14411 - ISO 13006 Annex G. Il mantenimento di tali parametri deve essere garantito dal Sistema di gestione della Qualità attivato dall'azienda e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008.

Materiale completamente verificato appartenente al Gruppo Bla - E < 0,5 %. Requisiti previsti dalla norma UNI EN 14411 - ISO 13006 Annex G.

Piastrelle ottenute con un processo produttivo caratterizzato da un ridotto impatto ambientale.

FINE GLAZED PORCELAIN STONEWARE

Product and manufacturing features

Ceramic tiles in Fine Porcelain Stoneware, uniformly vitrified along its entire thickness and made of an extremely fine and clear mix of precious raw materials with added feldspars and kaolin, obtained by pressing, finished using top quality glazes and made mechanically resistant thanks to a sintering process at high temperatures.

Ceramic tiles of slabs frost-proof, inabsorbent, and resistant to chemical attack. firing temperature 1230° C.

Compliance with standards

The material complies with the requirements provided for by International uni en 14411 - ISO 13006 Standards, Annex G. These parameters must be maintained and guaranteed by the Quality Management System established by the company and certified by the UNI EN ISO 9001 : 2008 standard.

Completely vitrified material belongs to Group Bla - E < 0,5 % Requirements provided for by international UNI EN 14411 - ISO 13006 Standards, Annex G.



Tonino Lamborghini

LUXURY SURFACES