

NAGARA

44,7X44,7 — 17,60"X17,60" / 33,3X100 — 13,11"X39,37"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESPLAZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmic Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
											Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Ácido Clorhid. Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico. Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhid. Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
44,7X44,7	Black	5	3	750	0			3%<E=<6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2	
	Brown	5	3	750	0			3%<E=<6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2	

EMBALAJE / PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
44,7X44,7	7	1.4	25	48	67.2	1200	17,60"X17,60"
33,3X100	4	1.33	26	48	63.84	1248	13,11"X39,37"

Fecha: 27/04/2021

BALDOCER

NAGARA

PAVIMENTO COORDINADO | 44,7X44,7 — 17,60"X17,60"



Pasta Roja
Red body



Pavimento
Floor tiles




Satinado
Satin



Dest. Medio(v3)
Shade Variation: Medium



No Repetitivo
No Repetitive



NAGARA BLACK
F4545LB



NAGARA BROWN
F4545LB



Rodapié / Skirting NAGARA

TR-06*

Rodapié corte / Cut Skirting NAGARA

TR-12

8 x 44,7 cm.

[PCK. 28]

*Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Fecha: 27/04/2021

BALDOCER